



*Pizarra,  
naturalmente*

**SAMACA**  
**10**

**SAMACA 10**, proviene de la cantera San Vicente, situada en Ourense, España, y cuya explotación comenzó en 1999. Es una explotación a cielo abierto que se distingue por la alta calidad de su producción.

Se trata de una pizarra gris, lisa y uniforme. Su excepcional homogeneidad y comportamiento garantizan un material de alto rendimiento para cubiertas y revestimientos.

Cumple con toda la normativa CE, así como con la normativa ATG en Bélgica. Además, satisface todas las exigencias de las normativas de materiales de construcción.





Referencia en el sector mas de 50 años.  
Una gama de pizarra adaptada a todas las necesidades.

# SAMACA 10

## DIMENSIONES Y FORMATOS



Rectangular



Redonda

60X30    40x25    35X22

50X30    40x22    32x22

50x25    40x20    30x20

\*Otros formatos / tamaños disponibles bajo petición.

## CALIDADES

**PRIMERA:** Piezas rigurosamente seleccionadas. Se siguen criterios exhaustivos en cuanto a tolerancias, espesores, textura y planeidad, además con más atención según la zona y la forma de utilización de la misma.

**STD:** Producción basada en los requisitos de las normas vigentes, al tiempo que propone criterios de selección más flexibles que en el caso de la Primera. Se recomienda una cuidadosa clasificación "a la antigua". Selección apreciada por los conocedores para quienes la ETS hace posible destacar su know-how explotando óptimamente las cualidades del material y la riqueza del arte de la colocación.

**NATUR:** Selección que favorece el aspecto económico de la oferta de pizarras. Las pizarras requieren clasificación e implementación cuidadosa.

## CARACTERÍSTICAS

### Valores(1)

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Absorción del agua                 | W1       |
| Ciclo térmico                      | T1       |
| Exposición al SO <sub>2</sub>      | S1       |
| Contenidos en carbonatos           | 0,5%     |
| Contenidos en carbono no carbonato | 0,4%     |
| MoR Característico                 |          |
| - Transversal                      | 42 Mpa   |
| - Longitudinal                     | 46 Mpa   |
| Reacción al fuego                  | Clase A1 |
| Emisión de sustancias peligrosas   | Ninguna  |



### PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal - Crta. OU122, Km 7.  
32337 - Carballeda de Valdeorras,  
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555  
Fax+34 988 335 500  
samaca@samaca.com

[www.samaca.com](http://www.samaca.com)