



*Pizarra,
naturalmente*

SAMACA
29

SAMACA 29 procede de la cantera situada en La Baña (León, España), explotada a cielo abierto. El yacimiento pertenece a formaciones del Ordovícico Superior (aproximadamente entre -455 y -435 millones de años), caracterizadas por pizarras de alta calidad formadas bajo condiciones geológicas que favorecen la exfoliación y la durabilidad.

Se trata de una pizarra con un distintivo color azul-negro y un característico veteado longitudinal.

Es el producto ideal para arquitectos que buscan una cubierta singular, perfecta tanto para proyectos nuevos como tradicionales.

SAMACA 29 es reconocida por su calidad y versatilidad. Su color aporta la gama cromática necesaria para integrarse en regiones donde tradicionalmente se utiliza pizarra, creando armonía con los edificios existentes. Es una pizarra seleccionada para proyectos donde el diseño es importante y la calidad no es negociable.

SAMACA 29 se somete regularmente a rigurosos ensayos conforme a la norma vigente BSEN12326-1:2004, obteniendo las certificaciones A1, T1 y S1. Cada palé incluye los datos actuales de ensayo junto con una referencia de producción que permite la trazabilidad desde el frente de cantera hasta la entrega en obra.





Más de 50 años a la vanguardia del sector.
Una gama de pizarras naturales adaptada a todas las necesidades.

SAMACA
29

FORMATOS



Rectangular



Redonda

60X30 40x22 35X20

50X30 40x20 32x22

50x25 35x25 30x20

40x25 35x22

*Otros formatos / tamaños disponibles bajo petición.

CALIDADES

• **PRIMERA:** Selección de alta calidad con criterios estrictos en cuanto a tolerancias, espesor y planitud. Ofrece una excelente regularidad y facilita la instalación en obra, garantizando un resultado fiable y plenamente conforme con las normas vigentes.

• **STD:** Producción conforme a las normas actuales, con criterios de selección más flexibles que la calidad Premium. Puede presentar una mayor variabilidad, por lo que se recomienda una clasificación cuidadosa en obra para asegurar una instalación óptima.

Nota: Independientemente de la selección utilizada, la clasificación de la pizarra antes de la instalación sigue siendo un requisito conforme a las normas.

CARACTERÍSTICAS

Valores(1)

Absorción de agua	W1
Ensayo de ciclo térmico	T1
Ensayo de exposición al SO ₂	S1
Ensayo de exposición al CaCO ₂	≤ 20% carbonato
Carbono no carbonatado	0,6%
Resistencia a la flexión transversal	
- Transversal	32 Mpa
- Longitudinal	42 Mpa
Reacción al fuego	Class A1
Emisión de sustancias peligrosas	Ninguna*

*Ninguna en condiciones de uso para cubiertas o revestimientos discontinuos.



PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal - Crta. OU122, Km 7.
32337 - Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com