



*Pizarra,
naturalmente*

SAMACA
33

SAMACA 33 proviene de la cantera Os Follos, situada en O Alto da Cova, a unos 1.700 metros de altitud, en el término municipal de Carballeda de Valdeorras (Ourense). Su explotación comenzó en los años 60 y se realiza a cielo abierto.

Geológicamente, corresponde a una formación Rozadaís del Ordovícico Superior (-455 a -435 Ma). Se trata de una pizarra azulada, de grano fino y texturado, con un aspecto rústico muy característico. Destaca por su elevada resistencia a flexiones transversales y longitudinales, lo que garantiza una excepcional homogeneidad y un comportamiento técnico impecable.

SAMACA 33 es uno de los productos de referencia de la marca en el Benelux, gracias a su calidad y polivalencia. Su tono azulado proporciona la gama cromática ideal para integrarse en regiones tradicionalmente pizarreras, logrando una perfecta armonía con edificaciones ya existentes. Es una opción idónea tanto para nuevas construcciones en formato de 25 cm, como para su uso en accesorios decorativos. También está disponible en formatos alemanes.

En cuanto a certificaciones, Samaca 33 cumple con toda la normativa CE, además de satisfacer la normativa ATG en Bélgica y las exigencias internacionales aplicables a los materiales de construcción.





Referencia en el sector mas de 50 años.
Una gama de pizarra adaptada a todas las necesidades.

SAMACA
33

DIMENSIONES Y FORMATOS



RECTANGULAR



REDONDA

40x25 35x22 27x18

40x22 32x22

40x20 30x20

*Otros formatos / dimensiones disponibles bajo demanda.

CALIDADES

STD: Producido de acuerdo con las normas vigentes, con criterios de selección más flexibles en comparación con el grado Prime. Se recomienda una clasificación cuidadosa. Esta selección es muy apreciada por los techadores, ya que les permite demostrar su experiencia aprovechando al máximo las cualidades del material y la riqueza de la artesanía tradicional en la construcción de techos.

NATUR: Piezas de pizarra natural rigurosamente seleccionadas, elegidas bajo estrictos criterios en cuanto a grosor, textura y planitud.

Nota: Independientemente de la selección utilizada, la clasificación de la pizarra antes de la instalación sigue siendo un requisito de conformidad con las normas.

CARACTERÍSTICAS	Valores(1)
Absorción del agua	W1
Ciclo térmico	T1
Exposición al SO ₂	S1
Contenidos en carbonatos	0,3%
Contenidos en carbono no carbonato	0,6%
MoR Característico	
- Transversal	45 Mpa
- Longitudinal	33 Mpa
Reacción al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias peligrosas	Ninguna*

*Ninguno en condiciones de uso para cubiertas o revestimientos.



PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal - Crta. OU122, Km 7.
32337 - Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com