



*Pizarra,  
naturalmente*

**SAMACA**  
**55**

**SAMACA 55** procede de la cantera de Juanita, situada en la zona de Los Molinos, en Carballeda de Valdeorras, en la provincia de Ourense, al noroeste de España. La extracción comenzó en la década de 1960, en un frente de más de 100 metros de ancho, y es probablemente la cantera más grande no solo en la región, si no en toda Europa, para este tipo de pizarra. El frente de la cantera se extiende varios kilómetros en el interior de la montaña, lo que garantiza importantes reservas para el futuro.

Se trata de una pizarra gris con tonos azules, caracterizada por su resistencia a la flexión transversal y longitudinal, lo que garantiza una homogeneidad y un rendimiento excepcionales.

**SAMACA 55** es un producto de referencia de la marca en todo el mundo, conocido por su calidad y versatilidad. Su color proporciona la gama cromática necesaria para integrarse en las regiones que tradicionalmente utilizan pizarra, creando armonía con los edificios existentes. Es ideal para nuevas construcciones. Disponible en grandes formatos, planos y fácil de instalar.

**SAMACA 55** cumple con todas las normas CE y cumple con las normativas ATG y NF, así como con todos los requisitos de la normativa sobre materiales de construcción.






Referencia en el sector mas de 50 años.  
Una gama de pizarra adaptada a todas las necesidades.

**SAMACA**  
**55**

## DIMENSIONES Y FORMATOS



Cuadrada



Rectangular



Redonda



Semi luna



Shuppen

60X30 40x22 35X20

50X30 40x20 32x22

50x25 35x25 30x20

40x25 35x22

\*Otros formatos / tamaños disponibles bajo petición.

## CALIDADES

**PRIMERA:** Piezas de pizarra natural rigurosamente seleccionadas, elegidas bajo estrictos criterios en cuanto a grosor, textura y planitud.

**STD:** Producido de acuerdo con las normas vigentes, con criterios de selección más flexibles en comparación con el grado Prime. Se recomienda una clasificación cuidadosa. Esta selección es muy apreciada por los techadores, ya que les permite demostrar su experiencia aprovechando al máximo las cualidades del material y la riqueza de la artesanía tradicional en la construcción de techos.

Nota: Independientemente de la selección utilizada, la clasificación de la pizarra antes de la instalación sigue siendo un requisito de conformidad con las normas.

### CARACTERÍSTICAS

### Valores(1)

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Absorción del agua                 | W1       |
| Ciclo térmico                      | T1       |
| Exposición al SO2                  | S1       |
| Contenidos en carbonatos           | 0,1%     |
| Contenidos en carbono no carbonato | 0,3%     |
| MoR Característico                 |          |
| - Transversal                      | 46 Mpa   |
| - Longitudinal                     | 44 Mpa   |
| Reacción al fuego                  | Class A1 |
| Emisión de sustancias peligrosas   | Ninguna* |

\*Ninguno en condiciones de uso para cubiertas o revestimientos.



### PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal - Crta. OU122, Km 7.  
32337 - Carballeda de Valdeorras,  
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555  
Fax+34 988 335 500  
samaca@samaca.com

[www.samaca.com](http://www.samaca.com)