



*L'ardoise,
naturellement.*

SAMACA
55

SAMACA 55 provient de la carrière Juanita, située dans la zone de Los Molinos, à Carballeda de Valdeorras, dans la province d'Ourense, au nord-ouest de l'Espagne. Son exploitation a débuté dans les années 1960 et il s'agit probablement de la plus grande carrière de la région, ainsi que d'Europe, pour ce type d'ardoise. Le front de taille s'étend sur plusieurs kilomètres à l'intérieur de la montagne, garantissant d'importantes réserves pour les années à venir.

Il s'agit d'une ardoise grise qui se distingue par sa haute résistance aux flexions transversales et longitudinales, ce qui garantit une homogénéité et des performances exceptionnelles.

SAMACA 55 est l'un des produits emblématiques de la marque à l'échelle internationale, reconnu pour sa qualité et sa polyvalence. Sa teinte offre la palette chromatique nécessaire pour une intégration harmonieuse dans les régions où l'ardoise est traditionnellement utilisée, en parfaite cohérence avec le bâti existant. Elle est particulièrement adaptée aux constructions neuves, disponible en grands formats, avec une excellente planéité et une grande facilité de pose.

SAMACA 55 est conforme à l'ensemble des exigences du marquage CE et répond aux réglementations ATG et NF, ainsi qu'à toutes les exigences applicables aux matériaux de construction.






À la pointe de l'industrie depuis plus de 50 ans.
Une gamme d'ardoises naturelles adaptée à tous les besoins.

SAMACA
55

FORMATS



Carré



Rectangulaire



Ronde



Demi lune



Shuppen

60X30 40x22 35X20

50X30 40x20 32x22

50x25 35x25 30x20

40x25 35x22

*Autres formats et épaisseurs disponibles sur demande.

QUALITÉS

PRIMERA: Sélection haut de gamme répondant à des critères stricts en matière de tolérances, d'épaisseur et de planéité. Elle offre une excellente régularité et facilite la pose sur chantier, garantissant un résultat fiable et pleinement conforme aux normes en vigueur.

STD: Production conforme aux normes actuelles, avec des critères de sélection plus souples que la qualité Primera. Elle peut présenter une plus grande variabilité naturelle ; un tri soigneux sur chantier est donc recommandé afin d'assurer une pose optimale.

Remarque : quelle que soit la qualité sélectionnée, la classification de l'ardoise avant sa mise en œuvre reste une exigence conformément aux normes applicables.

CARACTÉRISTIQUES

Valeurs(1)

Absorption d'eau **W1**

Cycle thermique **T1**

Exposition au SO₂ **S1**

Teneur en carbonates **0,3 %**

Teneur en carbone non carbonaté **0,5 %**

Résistance à la flexion – Transversale

- Transversale **36 Mpa**

- Longitudinale **38 Mpa**

Réaction au feu **Classe A1**

Émission de substances dangereuses **Aucune***

* Aucune valeur déclarée n'est requise pour les produits de toiture et de bardage.



PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal – Crta. OU122, Km 7.
32337 – Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com