



*L'ardoise,
naturellement.*

SAMACA
60

SAMACA 60 provient de la carrière Anabel, située à Ourense (Espagne), en activité depuis 1960 et reconnue pour ses importantes réserves d'ardoise naturelle de grande qualité.

Il s'agit d'une ardoise noire, à texture lisse, qui se distingue par sa bonne homogénéité et son excellent comportement, ainsi que par un degré de fissilité élevé facilitant sa mise en œuvre.

Grâce à son homogénéité, à sa texture lisse et à son degré de fissilité élevé, **SAMACA 60** offre une grande régularité en couverture et une mise en œuvre facilitée. Elle constitue une solution polyvalente, adaptée à différents types de projets en ardoise naturelle.

SAMACA 60 est conforme à l'ensemble des exigences du marquage CE et répond aux réglementations ATG et NF, ainsi qu'à toutes les exigences applicables aux matériaux de construction.





À la pointe de l'industrie depuis plus de 50 ans.
Une gamme d'ardoises naturelles adaptée à tous les besoins.

SAMACA
60

FORMATS



Rectangulaire



Ronde

46×30 40×22 35×22

50×25 40×20 32×22

40×25 35×25 30×20

*Autres formats et épaisseurs disponibles sur demande.

QUALITÉS

PREMIÈRE: Sélection haut de gamme répondant à des critères stricts en matière de tolérances, d'épaisseur et de planéité. Elle offre une excellente régularité et facilite la pose sur chantier, garantissant un résultat fiable et pleinement conforme aux normes en vigueur.

STD : Production conforme aux normes actuelles, avec des critères de sélection plus souples que la qualité Prime. Elle peut présenter une plus grande variabilité naturelle ; un tri soigneux sur chantier est donc recommandé afin d'assurer une pose optimale.

Remarque : quelle que soit la qualité sélectionnée, la classification de l'ardoise avant sa mise en œuvre reste une exigence conformément aux normes applicables.

CARACTÉRISTIQUES

Valeurs(1)

Absorption d'eau	W1
Cycle thermique	T1
Exposition au SO ₂	S1
Teneur en carbonates	0,3%
Teneur en carbone non carbonaté	0,5%
Résistance à la flexion – Transversale	
- Transversale	36 Mpa
- Longitudinale	38 Mpa
Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances dangereuses	Aucune*

*Aucune valeur déclarée n'est requise pour les produits de toiture et de bardage.



PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal – Crta. OU122, Km 7.
32337 – Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com