



*L'ardoise,
naturellement.*

SAMACA
66

SAMACA 66 provient de la carrière Vianzola, située dans la zone de Lardeira, dans la commune de Carballeda de Valdeorras (Ourense, Espagne). Exploitée à ciel ouvert, elle appartient à la formation Rozadais de l'Ordovicien supérieur, datant d'environ 455 à 435 millions d'années.

Il s'agit d'une ardoise grise, à texture rugueuse et à tonalité très homogène. Elle présente un degré de fissilité moyen et se caractérise par sa facilité de pose et par sa capacité à contribuer à une réduction des coûts, tout en maintenant de bonnes performances en couverture.

SAMACA 66 est un produit de référence de la marque, reconnu pour sa qualité et sa polyvalence. Sa teinte grise offre la palette chromatique nécessaire pour une intégration harmonieuse dans les régions où l'ardoise est traditionnellement utilisée, en parfaite cohérence avec le bâti existant.

SAMACA 66 est conforme à l'ensemble des exigences du marquage CE et répond à la réglementation ATG au Benelux, ainsi qu'à toutes les exigences applicables aux matériaux de construction.






À la pointe de l'industrie depuis plus de 50 ans.
Une gamme d'ardoises naturelles adaptée à tous les besoins.

SAMACA
66

FORMATS



Rectangulaire



Ronde

60×30 40×25 35×25 32×22

50×30 40×22 35×22 30×20

50×25 40×20 35×20

*Autres formats et épaisseurs disponibles sur demande.

QUALITÉS

PREMIÈRE: Sélection haut de gamme répondant à des critères stricts en matière de tolérances, d'épaisseur et de planéité. Elle offre une excellente régularité et facilite la pose sur chantier, garantissant un résultat fiable et pleinement conforme aux normes en vigueur.

STD : Production conforme aux normes actuelles, avec des critères de sélection plus souples que la qualité Prime. Elle peut présenter une plus grande variabilité naturelle ; un tri soigneux sur chantier est donc recommandé afin d'assurer une pose optimale.

HEAVY : Ardoise d'épaisseur et de poids supérieurs, apportant une présence et une robustesse accrues en toiture. Adaptée à des applications spécifiques ou à des exigences constructives particulières.

Remarque : quelle que soit la qualité sélectionnée, la classification de l'ardoise avant sa mise en œuvre reste une exigence conformément aux normes applicables.

CARACTÉRISTIQUES

Valeurs(1)

Absorption d'eau	W1
Cycle thermique	T1
Exposition au SO ₂	S1
Teneur en carbonates	1,3%
Teneur en carbone non carbonaté	0,3%
Résistance à la flexion – Transversale	
- Transversale	35 Mpa
- Longitudinale	32 Mpa
Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances dangereuses	Aucune*

*Aucune valeur déclarée n'est requise pour les produits de toiture et de bardage.



PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal – Crta. OU122, Km 7.
32337 – Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com